


Productspecificatie	PS blad nummer:	01.MG.0/31,5
	Datum 1 <sup>e</sup> uitgifte:	30-03-2009
	Datum certificaat:	15-02-2016
	Versie nummer:	2016-01
		
<b>Scheffer Groep Recyclinggranulaten, Rondweg 82, 8091 XK Wezep 09</b>		
EN 13242 + A1:2008 Granulaat voor hydraulisch gebonden en ongebonden materialen voor civiele techniek en wegenbouw Menggranulaat 0/31,5 voor verhardingslagen van steenmengsel		

ONDERWERP:	SPECIFICATIE:									
4.2: Gradering	G <sub>A</sub> 75 + G <sub>TA</sub> 25									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Zeef</th> <th>Eis</th> <th>Declaratie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31,5 mm</td> <td>75-99%</td> <td>77 – 91%</td> </tr> <tr> <td>16 mm</td> <td></td> <td>56 – 68%</td> </tr> </tbody> </table>	Zeef	Eis	Declaratie	31,5 mm	75-99%	77 – 91%	16 mm		56 – 68%
Zeef	Eis	Declaratie								
31,5 mm	75-99%	77 – 91%								
16 mm		56 – 68%								
4.6: Gehalte fijn materiaal	f <sub>7</sub>									
4.7: Kwaliteit fijn materiaal	Methyleen Blauw waarde: 1,2 g/kg									
4.4: Vlakheidsindex Vormindex	FI <sub>20</sub> SI <sub>NR</sub>									
4.5: Gehalte rond en ongebroken	C <sub>90/3</sub>									
5.2: Verbrijzelingsweerstand Weerstand tegen inslag	LA <sub>60</sub> SZ <sub>NR</sub>									
5.3: Weerstand tegen slijtage	M <sub>DE</sub> NR									
5.4: Korrel dichtheid	2,47 Mg/m <sup>3</sup>									
5.5: Waterabsorptie	6,3%									
5.6: Samenstelling	RC <sub>45</sub> , Rcug <sub>50</sub> , Rb <sub>50-</sub> , Ra <sub>5-</sub> , X <sub>1-</sub> , FL <sub>10-</sub>									
6.2: Zuur oplosbaar sulfaat	AS <sub>0,2</sub>									
6.3: Totaal zwavel	S <sub>NR</sub>									
6.4: Water oplosbaar sulfaat	SS <sub>0,7</sub>									
6.5.1: bindings- en verhardingsvertraging	NPD									
7.3.1: vorst/dooi bestendigheid	F <sub>NR</sub>									
Emissie gevaarlijke stoffen - asbest - samenstelling - uitloging anionen - uitloging van zware metalen	< 100 mg/ kg ds Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit Bodemkwaliteit									